

B&C Polo Shirts

65% Recycelter Polyester / 35% Baumwolle



SIEBDRUCK

Polyesterdruckfarben

TIPP

Unterlegung aus weißer Polyesterdruckfarbe mit kurzer Trocknungszeit (100-120°C, 2-5 Sekunden) verwenden, dann mit farbigen Polyesterdruckfarben bedrucken. Abschließend bei 140°C für ca. 1 Minute 20 Sekunden bei gleichmäßiger Hitze aushärten, um ein Versengen oder eine unzureichende Aushärtung zu vermeiden.

TRANSFERDRUCK

DTF — Heißtransfer

TIPP

3-5 Sekunden vorerhitzen, dann 15 Sekunden lang bei 150°C mit Zwischenlage pressen (1,5-2 Bar). Heiß oder warm abziehen und bei kleinen Details noch einmal 3-5 Sekunden lang pressen. Das Pressen auf Knöpfen und Knopfleisten vermeiden.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen Polo-stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 180g/m²) dünne Nadeln verwenden, um eine gute Stichauflösung und Stoffstabilität zu gewährleisten.

Eingeschränkt geeignet für:

Siebdruck mit wasserbasierten Druckfarben oder Plastisol

Bei Verwendung von Standarddruckfarben nicht empfehlenswert, da bei Aushärtungs-temperaturen über 160°C die Gefahr einer Farbmigration aus dem Polyester besteht. Druckfarben verwenden, die bei niedrigen Temperaturen aushärten, wenn Siebdruck erforderlich sein sollte.

Nicht geeignet für:

Siebdruck mit Discharge-Druckfarben, DTG (Nass- oder Trockenverfahren), Sublimationsdruck



Ausgenommen B&C Energy Pro.



Haftungsausschluss: Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen internen Tests. Jedoch kann jeder Drucker entsprechend der Art oder Marke seiner Druckfarben und Maschinen eigene Einstellungen verwenden. Vor der Massenproduktion müssen Muster und Testdrucke beurteilt werden.