

# Guía de personalización textil

## B&C Polo Shirts



### 100% Poliéster Reciclado



B&C Active Polo

#### SERIGRAFÍA

Tintas de poliéster

##### OBSERVACIONES

Utilizar una base de tinta blanca para poliéster con un presecado rápido (100-120°C, 2-5 segundos) y, a continuación, utilizar tintas de color para poliéster. Curar a 140°C durante aproximadamente 1 minuto y 20 segundos con calor uniforme para evitar quemaduras o un curado insuficiente.

#### SUBLIMACIÓN

Solo blanco

##### OBSERVACIONES

Preprensar la prenda a 200°C durante 15 segundos; a continuación, colocar el transfer y cubrir con una hoja protectora. Prensar a 200°C durante 50 segundos utilizando una prensa manual y abrir lentamente para evitar el efecto fantasma o "ghosting".

#### TRANSFER

DTF — Transferencia térmica

##### OBSERVACIONES

Precalentar durante 3-5 segundos y aplicar el transfer a 135°C durante 15 segundos con una hoja protectora (1,5-2 bares). Retirar en caliente o templado y volver a prensar durante 3-5 segundos para mejorar el acabado en detalles pequeños. Evitar aplicar presión sobre botones y tapetas.

#### BORDADO

Excelente

##### OBSERVACIONES

Excelentes resultados en todos los tejidos de polo. Usar agujas finas en tejidos más ligeros (de aproximadamente 180g/m<sup>2</sup>) para garantizar una definición precisa de la puntada y mantener la forma del tejido.

#### Limitado:

Serigrafía con tintas al agua o plastisol

No se recomienda con tintas estándar debido al riesgo de migración del tinte del poliéster a temperaturas de curado superiores a 160°C. Si se requiere serigrafía, usar tintas de curado a baja temperatura.

#### No apto:

Serigrafía con tintas de descarga,  
DTG (con pretratamiento líquido o en seco).



**Aviso legal:** Las recomendaciones anteriores se basan en nuestras pruebas internas. No obstante, cada taller puede utilizar sus propios ajustes en función del tipo o la marca de tintas y máquinas disponibles. Las muestras y pruebas deben validarse antes de la producción en serie.

