

Praktische personalisatiegids

B&C Polo Shirts

B&C
BE INSPIRED



100% Gerecycleerd Polyester



B&C Active Polo

ZEEFDRUK

Polyesterinkt

TIP

Gebruik een basis van witte polyesterinkt met snelle uitharding (100-120°C, 2-5 sec.), daarna gekleurde polyesterinkt. Laatste keer uitharden op 140°C gedurende -1min.20 sec. met gelijkmatige verdeling van de hitte om verbranding of slechte uitharding te voorkomen.

SUBLIMATIE

Enkel wit

TIP

Kledingstuk voorpersen op 200°C gedurende 15 sec., daarna transfer plaatsen en afdekken met beschermingslaag. Persen op 200°C gedurende 50 sec. met een manuele pers met langzame opening om 'ghosting' te voorkomen.

TRANSFER

DTF

TIP

3-5 sec. voorverwarmen, dan pertransfer op 135°C gedurende 15 sec. met afdekblad (1,5-2 bar). Verwijderen van de drager wanneer hij nog heet of warm is en opnieuw persen gedurende 3-5 sec. voor kleine details. Niet persen op knopen en zakken.

BORDUREN

Werkt perfect voor

TIP

Uitstekende resultaten op alle polostoffen. Gebruik fijne naalden voor lichtere stoffen (ongeveer 180GSM) om stiksels te definiëren en stabiel te houden.

Beperkt voor:

Zeefdruk met inktsoorten op waterbasis of plastisol

Niet aanbevolen in combinatie met standaard-inkt door het risico op uitlopen van de polyester-verf bij uithardingstemperaturen van meer dan 160°C. Gebruik in geval van zeefdruk inktsoorten die op een lage temperatuur uitharden.

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met discharge-inkt, DTG (nat en droog)



Disclaimer: Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Maak altijd stalen en proefdrukken voor je overgaat tot massaproductie.

