

Praktische personalisatiegids

B&C Sweatshirts

B&C
BE INSPIRED



50% Katoen / 50% Gerecycled Polyester



B&C ID.222 Crew



B&C ID.223 Hoodie



B&C ID.224 Zip Hood

ZEEFDRUK

Plastisol, inktsoorten op waterbasis

TIP

Uitstekend bedrukbaar op alle kleuren met behulp van standaard zeefdrukinktsoorten en uithardingsmethoden. Omwille van het risico op migratie van de polyesterverf mag het uitharden niet gebeuren boven 160°C. Gebruik waar mogelijk een blokker met inkt die weinig doorloopt en langzaam uithardt (low-cure inkt) bij ~135°C om het risico op uitlopen zo klein mogelijk te houden.

Aanbevolen temperatuurbereik: streef waar mogelijk naar 135°C en gebruik een blokker met inktsoorten die weinig doorlopen of langzaam uitharden bij een lagere temperatuur (meestal 135°C).

Hantering na het uitharden: stapel hete kledingstukken niet onmiddellijk na het uitharden. Resthitte versnelt het uitlopen. Werk liever in kleinere stapels en laat de kledingstukken gelijkmatig en snel afkoelen voordat u ze inpakt.

TRANSFER

DTF

TIP

Breng de transfer aan met een hittepers op 150°C gedurende 15 seconden. Trek de transfer er warm of heet af en pers nogmaals 3-5 seconden voor kleine details.

BORDUREN

Werkt perfect voor

Uitstekende resultaten op alle sweatstoffen.

Beperkt voor:

DTG - nat proces en droog proces

Door de hoge polyesterinhoud zijn de DTG-mogelijkheden beperkt. Gebruik kan resulteren in verminderde scherpte en ongelijke prints.

Niet geschikt voor:

Zeefdruk met polyesterinkt, discharge, sublimatie.



Disclaimer: deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze eigen interne tests. Elke printer heeft echter andere instellingen, afhankelijk van het type of merk van de inktsoorten en machines. Stalen en tests moeten worden gevalideerd alvorens in massaproductie te gaan.

