

80% Cotone - Biologico, OCS e Biologico In Conversione / 20% Poliestere Riciclato



SERIGRAFIA

Plastisol, inchiostri ad acqua o discharge

CONSIGLIO

Ottima stampabilità su tutti i colori con l'uso di inchiostri per serigrafia e parametri di asciugatura/fissaggio termico standard. Ottima resa con la tecnica discharge su colori scuri con l'uso di inchiostri discharge e impostazioni di asciugatura/fissaggio termico standard.

DTG - processo a umido

CONSIGLIO

La stampante applica automaticamente un pretrattamento. Stampare il modello colore CMYK su capi bianchi e fondi bianchi + CMYK su capi scuri. Fissaggio termico dopo la stampa: colori chiari a 145°C per circa 6,5 minuti, colori curi a 155°C per circa 9 minuti. Non lavare per 24 ore.

DTG - processo a secco

CONSIGLIO

Applicare il pretrattamento in modo uniforme (tranne su capi bianchi o chiari), asciugare a 150°C per 3 minuti, quindi pressare a caldo a 150°C per 15 secondi per rendere liscia la superficie. Procedere alla stampa diretta su tessuto (DGT) con le corrette impostazioni d'inchiostro, quindi effettuare il fissaggio termico finale a 160°C per 3 minuti per garantire una corretta adesione della grafica e resistenza ai lavaggi.

STAMPA DIRETTA SU TESSUTO

Stampa su pellicola

CONSIGLIO

Applicare il transfer con pressa a caldo a 150°C per 15 secondi. Rimuovere il supporto a caldo o dopo parziale raffreddamento e ripressare per 3-5 secondi per una maggiore definizione dei dettagli.

EMBROIDERY

Eccellente

Risultati eccellenti su tutti i tessuti per felpe.

Tecnica non adatta per:

Serigrafia con inchiostri in poliestere, sublimazione



Esclusione di responsabilità: Queste raccomandazioni si basano su test di stampa condotti internamente. Tuttavia, ogni centro di stampa può utilizzare impostazioni diverse, legate al tipo o alla marca di inchiostri e macchinari utilizzati. Prima della produzione in serie, occorre sempre eseguire e validare test e campioni.

