

B&C T-Shirts

100% baumwolle - gekämmte Bio-Baumwolle oder In Konversion-Bio-Baumwolle



B&C #inspire E150



B&C Inspire

SIEBDRUCK

Plastisol, wasserbasierte oder Discharge-Druckfarben

TIPP

Hervorragende Bedruckbarkeit auf allen Farben bei Verwendung von Standard-Siebdruckfarben und Standard-Trocknungs- / Aushärtungseinstellungen.

DTG - Nassverfahren

TIPP

Die Vorbehandlung gleichmäßig auftragen (außer bei weißen/hellen Farben), 3 Minuten bei 150°C trocknen lassen und anschließend 15 Sekunden bei 150°C heißpressen, um die Oberfläche zu glätten. Drucken Sie im DTG-Verfahren mit den richtigen Tinteneinstellungen und härten Sie den Druck anschließend 3 Minuten lang bei 160°C aus, um eine dauerhafte Fixierung und Waschbeständigkeit zu gewährleisten.

DTG - Trockenverfahren

TIPP

Die Vorbehandlung gleichmäßig auftragen (außer bei weißen/hellen Farben), 3 Minuten bei 150°C trocknen lassen und anschließend 15 Sekunden bei 150°C heißpressen, um die Oberfläche zu glätten. Drucken Sie im DTG-Verfahren mit den richtigen Tinteneinstellungen und härten Sie den Druck anschließend 3 Minuten lang bei 160°C aus, um eine dauerhafte Fixierung und Waschbeständigkeit zu gewährleisten.

TRANSFERDRUCK

DTF

TIPP

Den Transfer mit einer Heipresse bei 150°C fr 15 Sekunden aufbringen, abkhlen lassen und kalt abziehen. Zur besseren Fixierung mit Silikonpapier oder Vlies erneut pressen.

BESTICKUNG

Funktioniert einwandfrei

TIPP

Hervorragende Ergebnisse auf allen T-Shirt-Stoffen. Bei leichteren Stoffen (ca. 150g/m²) dnne Nadeln verwenden, um eine gute Stichaflsung und Stoffstabilitt zu gewhrleisten.

Nicht geeignet fr:

Siebdruck mit Polyesterdruckfarben,
Sublimationsdruck.



Haftungsausschluss: Diese Empfehlungen basieren auf unseren eigenen internen Tests. Jedoch kann jeder Drucker entsprechend der Art oder Marke seiner Druckfarben und Maschinen eigene Einstellungen verwenden. Vor der Massenproduktion mssen Muster und Testdrucke beurteilt werden.

